



Descriptif

Contreplaqué filmé lisse 2 faces, entrée de gamme, destiné exclusivement au coffrage.

Caractéristiques

Le contreplaqué 100 % Peuplier filmé est un panneau revêtu d'un film phénolique lisse de couleur brun sur les deux faces. Le contreplaqué de base est constitué de plis croisés en Peuplier, avec des faces en choix BB/BB (Choix III réparé - EN 635-2). Sa densité est de 500 kg/m³ (+/-10 %).

Propriétés du revêtement :

Face : Film phénolique 120 gr/m² pressé à chaud

Contre-face : Film phénolique 120 gr/m² pressé à chaud

Résistance du film à l'abrasion : environ 250 tours Taber

Finition des chants : Peinture acrylique de couleur marron. Toute découpe ou perçage implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau.

Classe de collage :

Colle mélamine urée formol de Classe 3, selon la norme EN 314-2 - collage extérieur.

Informations générales :

Origine : Chine

Taux d'humidité (EN 322) : 10 % +/- 2 %

Classe d'emploi : Milieu humide Classe 2 - EN 636-2

Usage

Ce contreplaqué est employé exclusivement pour le coffrage.

Nombre d'utilisations : entre 1 à 2 réemplois.

Le nombre de réemplois dépendra des conditions suivantes : bon stockage des panneaux, manutention soignée, nettoyage soigné des panneaux après chaque utilisation.